管理番号００３

水溶性離型剤

ダイスリックNo.１００S

ダイスリックNo.１００Sは、従来品よりも高温金型部での局部焼付防止と、なおかつ高温域での付着性を高めたノンピグメントエマルジョンタイプの新しい水溶性焼付防止剤です。**ダイスリックNo.１００S**は金型高温時での付着性が良く、アルミ合金の金型への溶着を防止し、品質の改善と生産性の向上に貢献します。

性　　状	外　観	乳白色エマルジョン
	引火点	無　し
	比重（15℃）	０．９９
	粘度（25℃）	４．０mPa・s
	ＰＨ	９．８

使用方法

１．水で適宜希釈してご使用ください。

２．希釈倍率はADC１０、１２の場合１００～１５０倍位に希釈してご使用下さい。また溶解温度の高いハイシリコン合金や純アル等においては８０倍前後でご使用下さい。

洗　　浄

ダイスリック**No.１００S**においては、高温付着剤が含有されておりますので、鍍金・塗装・アルマイト処理等の表面処理については、より確実なアルカリ洗浄又は、溶剤洗浄等の前処理を行って下さい。

保　　管

水分の蒸発や異物混入を避けるため容器は必ず密閉し、冬期の凍結を避けるためにできる限り室内で保管して下さい。また、安定したエマルジョン状態にてご使用頂くため、商品の保管期限は６ヶ月以内として下さい。

荷　　姿

１８kg入ペール缶、２００kg入ドラム缶