



水溶性離型剤

## ダイスリックNo.200

ダイスリックNo.200は、従来のDSNo.100シリーズよりもハイコンク・ハイシリコンタイプの離型剤です。中型～大型機を想定し、高温部での局部焼付防止、付着性を高めたノンピグメントエマルジョンタイプの**水溶性離型剤**です。

ダイスリックNo.200は金型高温時での付着性が良く、アルミ合金の金型への溶着を防止し、品質の改善と生産性の向上に貢献します。

性 状	外 観	乳白色エマルジョン
	引火点	無 し
	比重 (15°C)	0. 99
	粘度 (25°C)	4. 5mPa・s
	P H	9. 8

- 使用方法
1. 水で適宜希釈してご使用ください。
  2. 希釈倍率はADC10、12の場合150～200倍位に希釈してご使用ください。また溶解温度の高いハイシリコン合金や純アル等においては120～180倍前後でご使用下さい。

洗 浄 **ダイスリックNo.200**においては、**ペンタフルシリコン**を使用しておりますが、高温付着剤が含有されておりますので、鍍金・塗装・アルマイト処理等の表面処理については、より確実なアルカリ洗浄又は、溶剤洗浄等の前処理を行って下さい。

保 管 水分の蒸発や異物混入を避けるため容器は必ず密閉し、冬期の凍結を避けるためにできる限り室内で保管して下さい。また、安定したエマルジョン状態にてご使用頂くため、商品の保管期限は6ヶ月以内として下さい。

荷 姿 18kg入ペール缶、180kg入ドラム缶